

YTELSESERKLÆRING
Ampatop Aero: 3,0 x 50 m

Ampack AG • Bautechnik
Seebleichestrasse 50
Postfach
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch



www.ampack.ch

Posisjon	Ytelsesbeskrivelse
1	Entydig identifikasjonskode for produkttype: Ampatop Aero
2	Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Membran Ampatop Aero
3	Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: Takmembran i henhold til DIN EN 13859-1– Fleksible sjikt til vanntetting - Definisjoner og kjennetegn ved underlag – Del 1: Underlag for tak: Tysk versjon EN 13859-1:2010 i tillegg til Fasade membran i henhold til DIN EN 13859-2 - Fleksible sjikt til vanntetting - Definisjoner og kjennetegn ved underlag – Del 2: Underlag for vegger: Tysk versjon EN 13859-2:2010
4	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: Ampatop Aero Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH-9401 Rorschach
5	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH 9401 Rorschach
6	System for vurdering og verifisering av konstant ytelse i samsvar med vedlegg V, punkt 1.4 av BauPV (Byggevare forskriften): System 3
7	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: MPA Braunschweig (0761) har gjennomført testing for brann atferd. KIWA TBU Greven (0799) har gjennomført testing for vanntetthet.
8	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: NA.

Ampatop Aero					
Harmonisert Europeisk standard:	EN 13859-1				
Viktige egenskaper			Ytelse		
Egenskap	Metode	Enhet	Nominell verdi	Minimum s verdi	Maksimu msverdi
Masse pr. areal	DIN EN 1849-2	g/m ²	145	-10 %	+10 %
Lengde	DIN EN 1848-2	m	50	0,5 %	+1,5 %
Bredde	DIN EN 1848-2	m	3,0	- 0%	
Retthet	DIN EN 1848-2	mm / 10 m	< 30		
Brann adferd	DIN EN 13 501-1 EN ISO 11925-2	-	E	-	-
Motstand mot vanninntrenging	EN 1928	Klasse	W 1		
Motstand mot vanninntrenging etter aldring	EN 13859-1, vedlegg C, EN 1297, EN 1296	Klasse	W 1		
Vanndamp gjennomtrengelighet	EN 1931 or EN ISO 12572	m	0,04	-0,02	+0,02
Maksimal langsgående strekkfasthet	EN 12 311-1	N/5 cm	240	-25	+25
Maksimal langsgående strekkfasthet etter aldring	EN 13859-1, vedlegg C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	240	-25	+25
Maksimal tverrgående strekkstyrke	EN 12 311-1	N/5 cm	180	-25	+25
Maksimal tverrgående strekkstyrke etter aldring	EN 13859-1, vedlegg C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	180	-25	+25
Langsgående bruddforlengelse	EN 12 311-1	%	65	-15	+15
Langsgående bruddforlengelse etter aldring	EN 13859-1, vedlegg C, EN 1297, EN 1296	%	65	-15	+15
Tverrgående bruddforlengelse	EN 12 311-1	%	40	-15	+15
Tverrgående bruddforlengelse etter aldring	EN 13859-1, vedlegg C, EN 1297, EN 1296	%	40	-15	+15
Langsgående motstand mot riving (spiker)	EN 12 310-1	N	145	-30	+30
Tverrgående motstand mot riving (spiker)	EN 12 310-1	N	185	-30	+30
Dimensjonal stabilitet	EN 1107-2	%	-2		
Kald bøyings atferd (fleksibilitet)	EN 1109	°C	-20		
Motstand mot luft gjennomtrenging	EN 13859-2, avsnitt 4.3.4 EN 12114	m ³ /m ² x h x 50 Pa	0.01		
Vanndamp motstand	Produsentens data	cm	>400		
Temperatur bestandighet	Produsentens data	° C	-40 til +80		
Slagregn tetthet	Slagregn test TU Berlin	-	bestått		
Utendørs eksponeringstid	Produsentens data	måneder	3		
Tyskland: Klassifisering i henhold til ZVDH (National forening for taktekkere)	Produkt datablad / takmembraner	-	UDB-B / USB-A		
Tyskland: Egnethet som midlertidig taktekkning	Produsentens data		Nei		
Sveits: SIA 232/1			-		
Østerrike: ÖNORM B 3661 and B 4119			-		
Frankrike: E.S.T klassifisering i henhold til CSTB		-	E(1)-S(d1)-T(r1)		
Farlige stoffer	Spesifiseres	-	Ingen		

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Ampack AG, Rorschach, 15. juni 2016



Ulrich Höing

Leder Teknikk og Utvikling, Ampack AG, Rorschach