

Trelim Ute M1



Monteringsanvisning

Tørre og rene limflater
Rist flasken
Lim påføres i et jevnt og tynt lag på én eller begge sider. Bedre sider gir best styrke).
Press så flatene sammen (presstid varierer avhengig av treets fuktighet, porøsitet og temperatur.)

Egenskaper

Mottek trelim ute er et termoplastisk fuktbestandig trelim basert på PVAc-lim med høy styrke.
Limet oppfyller kravene iht. EN204-D3 og innendørskravene til M1-klassifisering. Klasse D3

Bruksområder

Kan brukes på alle typer liming av treverk
Eksempel sponplater, tretapper, omleggs-skjøter av tre, parkett, kantlister, lister m.m.
Ved montasje av sponplater med hvitlim så gjelder kun innendørsmontasje og at man følger plateleverandørens legganvisning.
Klarer kravene ihenhold til BREEAM



Spesifikasjon

Er ett kaldtvann bestandigt trelim basert på modifisert PVAc og oppfyller kravene til D3 enligt DIN EN 204/205

	Alle
Brukstemperatur:	+10 / +25°C
Lagringstemperatur:	+5 / +25°C
Lagringstid:	24mån
Densitet:	1,0 g/ml
pH:	2,5-3,5
Temperatur bestandig herdet:	+60°C
Presstrykk:	0,3-1,0MPa*
Presstid (furu-furu 20C):	5-10min
Åpen tid:	ca 10min/20°C
Anbefalt fuktkvote i treverk:	8-12%
Anbefalt relativ fuktighet:	50-60%
Limforbruk:	150g/ m2
*bruk bearbejdede overflater som ligger tett sammen for beste limresultat	

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
Trelim Ute 750ml	35936	Transparant (når herdet) Hvit (når ikke herdet)	Flaske 750ml