



MS fugemasse

Monteringsanvisning

- Alle flatene må være rene og frie fra støv og fett, ev kan en primer brukes. Fugemassen må være i fullstendig i kontakt med overflatene. Fyll fugen og unngå luftbobler. Fugen bearbeides med fordel med en fugepinne eller fugespade slik at fullstendig kontakt og god vedheft oppnås. Glatt fugen med glattespray innen den bearbeides for perfekt finish
- Bruk bunnfyllingslist ved dype fuger

Egenskaper:

- Klarer emisjonstest EC1+
- Innholder ikke noe i A20 listen heller ikke ammoniakk
- Gir god vedheft til en rekke underlagten bruk av primer
- Høy elastisitet og fleksibilitet som tren- ges ved rørelsefuger mellom betongele- menter eller rundt dører og vinduer
- For bruk innen og utendørs
- Blikkenslagerarbeid
- Aldrings- og UV-bestandig
- Kan overmales



Spesifikasjon

MS fugemasse er en 1-komponent meget elastisk MS basert fugemasse som er nesten luktløs og inneholder ikke isosyanater. Massen herdes av fukt i omgivende miljø

	Alle
Brukstemperatur:	+5 / +40°C
Lagringstemperatur	+5 / +25°C
Temperaturområde herdet	-40C - +100°C
Densitet	1,5 g/ml
Shore A:	Ca 25
Bevegelseskapasitet	+ / - 25%
Strekfasthet (2mm film)	1,15MPa
Tøyning til brudd (2mm film)	350%
Herdings hastighet	3mm/24tim
Skininformings tid	10min

Navn	Art nr		Farge	Forpakking
MS fugemasse 290ml grå	870130		Grå	Tube 310ml
MS fugemasse 290ml hvit	870131		Hvit	Tube 310ml
MS fugemasse 290ml sort	870132		Sort	Tube 310ml
MS fugemasse 600ml grå	870137		Grå	Pølse 600ml