

Silikon EC1+

Monteringsanvisning

Egenskaper:

Produkt tips:

- Alle flatene må være rene og frie fra støv og fett, ev kan en primer brukes. Fugemassen må være i fullstendig kontakt med overflatene. Fyll fugen og unngå luftbobler. Fugen bearbeides med fordel med en fugepinne eller fugespade slik at fullstendig kontakt og god vedheft oppnås. Glatt fugen med glatte-spray innen den bearbeides for perfekt finish
- Oxim-nøytralt herdesystem ofte omtalt som proff silikonen. Har 24måneders levetid, som regel helt til massen ikke kan presses ut av patronen.
- Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer
- Tilsatt mugg- og soppdreper
- Meget god UV- og værbestandighet
- Høy elastisitet og fleksibilitet
- God vedheft til glass, malt treverk, keramikk, rustfritt stål og mange plastmaterialer.
- Kan brukes i næringsrelatert sektor (ISEGA)
- Kan brukes på BREEAM prosjekter (A20 + EC1+)
- Ikke bruk rengjøringsprodukter med klorinnhold, dette ødelegger mugg og sopp middelet i fugemassen
- Maskeringstape kan brukes der en skarp og nøyaktig kant er ønsket. Fjern tapen mens fugemassen ikke er herdet.



Spesifikasjon

Mottek silikon EC1+ er en 1-komponent nøytralt herdende universalsilikon som er mugg og sopp drepende for innendørs og utendørs bruk.

	Transparant
Brukstemperatur:	+5 / +40°C
Lagringstemperatur	+5 / +25°C
Temperaturområde herdet	-40 / +120°C
Frost resistent	-15°C
Densitet	1,02g/ml
Shore A	16
Bevegelseskapasitet	+ / - 25%
Strekfasthet (2mm film)	1,1MPa
Tøyning til brudd (2mm film)	635%
Herdingshastighet	2 mm/24tim
Skininformings tid	7-8min
VOC	0,00%, 0g/l
Korrosiv mot metall	Nei



Emisjonstestet



Godkjent for matproduksjon



EN15651-1
EN15651-2
EN15651-3

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
Silikon EC1+ 310ml transp	870110	Tansparant	Tube 310ml
Silikon EC1+310ml hvit	870111	Hvit (RAL9016)	Tube 310ml
Silikon EC1+ 310ml grå	870112	Lysgrå (RAL7035)	Tube 310ml
Silikon EC1+ 600ml grå	870113	Lysgrå (RAL7035)	Pølse 600ml
Silikon EC1+ 600ml hvit	870114	Hvit (RAL9016)	Pølse 600ml