LignoLoc trespiker

Bruksområder

Tre spiker til innendørs bruk på f.eks. spilepanel og kryssfiner plater. Bruk i badhusanlegg hvor man ellers må tenke på korrosjon eller plasser når man vil ha en ikke metallisk innfesting.




Egenskaper:


Bøk som er tilsatt harpiks og herder. Spikeren sveiser seg fast i både underligger og overligger og har ikke et tradisjonelt hode.

Da dette er et helt unikt produkt finnes det ikke noen standard å CE merke mot. Verdiene er testet ihht EN14592



Diameter spik	3,7 mm
Material:	Krysslaminert bøk
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	1,455
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k,}$ N/mm²	8,65 (densitet 350kg/m³)
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm²	5,16 (densitet 350kg/m³)
Karakteristisk strekkfasthet N/mm²	155,5
Karakteristisk skjærkapasitet N	361,8 (densitet 350kg/m³)





Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Båndning (grader)
Spiker RPI Tre LignoLoc 37/50	19483750	3,7	50	15°
Spiker RPI Tre LignoLoc 37/55	19483755	3,7	55	15°
Spiker RPI Tre LignoLoc 37/65	19483765	3,7	65	15°