

Datablad og brukerveiledning for Ampacoll® Airmax, sprayprimer

Sprayprimer for Ampacoll tape på porøse overflater som for eksempel mur, puss, betong, bart treverk, myk trefiberplate, etc. Egnet for bruk under vanskelige forhold (kaldt, fuktig).

- Spraybar – raskere enn med en børste
- Permanent klebrig
- Kort tørketid
- Gjør over-hode- og vertikale arbeider lettere

Teknisk data

Løsningsmiddel	Ja
Innhold i boksen	500 ml
Kartongstørrelse	12 bokser
Bearbeidelsestemperatur	fra -5 °C (omgivelser og overflate)
Opprettholder egenskaper ved temperaturer ned til	0 °C
Lagring	Frostfritt. Unngå direkte sollys.
Forbruk	30-70 lm ved 60 mm bredde, avhengig av overflaten
Tørketid	På et tørt underlag: ved +20 °C = 10 minutter, ved -5 °C = 40 minutter

Brukerveiledning

Overflater/materialer som skal teipes


Ampacoll® Airmax-sprayprimer er en primer for Ampacoll®-teiper som skal brukes på porøse og ujevne overflater, for eksempel mur, puss, betong, bart treverk, myk trefiberplate, etc.

Forberedelser

Overflater, tilkoblinger og materialer som skal teipes må være rene, tørre og frie for støv, is og fett. Fjern alle betong- og sementrester.

Bruk

Rist boksen før bruk. Beskytt plast og sensitive overflater ved å dekke dem før sprøyting. Spray underlaget jevnt i samme bredde som teipen som skal brukes. Absorberende underlag sprayes langsomt og intensivt (i en enkelt-prosess). Beskytt sprayet overflater mot støv, fuktighet, etc.



La primeren tørke. Avhengig av temperatur og overflate tar dette vanligvis 10–40 minutter. Primeren kan ha lengre tørketid under fuktige forhold eller ved lave temperaturer (se tekniske data). Primeren forblir klebrig, men regnes som helt tørr når fingeravtrykk ikke lenger kan ses eller er knapt synlige.

Utfør over-hode-applikasjoner med en ny boks.

Spreaderhodet er dobbelt dreibart. Ved å dreie det lille sorte munnstykket kan spraykjeglen kontrolleres nøyaktig.

Ved å snu hele sprayhodet til stillingene *Høy*, *Medium*, *Lav*, reguleres spraymengden.

Rengjøring

Primerrester må fjernes umiddelbart. Hvis arbeidet avbrytes, rengjør hodet med en klut. Rengjør sprayhodet regelmessig med en klut for å unngå blokkeringer. Gjør dette ved å spraye en liten mengde primer på en klut og tørke dette over sprayhodet.

Merknad

Ampacoll® Airmax-sprayprimer er ikke kompatibel med maling. Maling, lakk og plast kan oppløses. Test om primeren er forenlig med tilstøtende materialer.

Sikkerhetsinstruksjoner

Les også sikkerhetsdatabladet