

Hilti Helårsskum CF-I XTW

Monteringsanvisning

Egenskaper:

Produkt tips:

- Rist boksen og skru pistolen på boksen. Fukt overflatene før påføring. Hvis man skal bygge skummet lagvis for fylling av store sprekker/hulrom, anbefales å fukte skummet mellom lagene
- Egner seg godt til montering av dører, vinduer, utføringer mellom aluminium, tre og metall. I tillegg til tetting av åpninger og gjennomføringer og i vegger, tak og gulv, samt isolering av rør og fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull.
- PU skum har en veldig høy isolerende verdi og man får et stort volum
- PU skum har en "open cell" struktur hvilket fører til at det kun kan brukes mot vær og vind men ikke kan brukes for å stå imot vann en lengre periode. Kommer da til å virke som en svamp.
- Herdet PU-skum må beskyttes fra UV-stråling. Dette løses gjennom overmaling eller påføring av toppsjikt med tettemasse eller farge
- PU skum herder med luftens fuktighet. Om man skal ha dype "fuger" lønner det seg å spraye vann mellom lagene av skum



Spesifikasjon

Enkomponent polyuretanskum som herder med luftens fuktighet. Helårsskum klarer -15°C ved bruk

	Alle
Brukstemperatur:	-15 / +35°C
Lagringstemperatur:	+5 / +25°C
Temperaturområde herdet:	-20 / +80°C
Maks lagrings temp.:	+50°C
Volum ferdigt skum:	Ca 53l
Klebefri etter:	Ca 10min
Ferdig til å kutte:	Ca 25 min
Strekkefasthet:	7N/cm ²
Skjærkraft:	4N/cm ²
Isolerende verdi:	0,04W/mK
Bevegelseskapasitet:	+/-5%
Fritt fra HFK og MCCP	Ja

Navn	Art nr		Farge	Forpakning
Helårsskum CF-I XTW	72156406		Gulbeige	Boks 750ml